

Inhoud

Product	Toepassing	Certificatie				Pagina
		KOMO	BCRG	LCA	Efectis	
						
Organisatie						3
Brandveiligheid						5
Milieu						6
Toepassingsmatrix						8
Ongecacheerde vlakke platen						10
LiteTop	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	10
LiteTop ^{HR}	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	10
PolyTop	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	10
PolyTop ^{HR}	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	10
PowerTop	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	10
PowerTop Eco30 NIEUW	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•		•	10
OmniTop	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•		10
OmniTop ^{HR}	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•		10
SuperTop	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	10
Gecacheerde vlakke platen						12
PowerTop Protect	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	12
PolyTop ^{HR} Flex	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	12
Ongecacheerde afschotplaten						14
LiteTop A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	14
LiteTop ^{HR} A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	14
PolyTop A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	14
PolyTop ^{HR} A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	14
PowerTop A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	14
PowerTop A Eco30 NIEUW	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•		•	
OmniTop A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•		14
OmniTop ^{HR} A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•		14
SuperTop A	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	14
Gecacheerde afschotplaten						16
PowerTop A Protect	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	16
PolyTop ^{HR} A Flex	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•	•	•	16
Specials						18
RenoTop ^{HR}		RENOVATIE	•	•	•	18
XireTop	NIEUWBOUW	RENOVATIE	•		•	19
Verkoopvoorwaarden						20

Onze overige producten voor de utiliteitsbouw zijn opgenomen in een aparte brochure.

Plat dak isolatie

Toepassingsmatrix plat dak isolatie

	Vlakke platen: 	Afschotplaten: 	Isolatie- materiaal	Cachering	Druksterkte (kPa)*	Begaan-/beloopbaarheidsklasse**	Beloopbaarheid	Belastbaarheid lange duur middels drukverdeling***		Oppervlak belasting (drukverdeling > 1m ²) lange duur bij < 2% vervorming na 50 jaar, volgens EN 13163	Lambda in W/mK
								Dakbedekking zonder ballast bij een max. temperatuur onder dakbedekking van 80 °C	Met ballast (grind of tegels) bij een max. temperatuur van 60 °C		
Isolatieplaten 80 kPa 	LiteTop	LiteTop A	EPS 80 SE	geen	80	B	beperkt	20 kPa	24 kPa	2400 kg/m ²	0,037
	LiteTop^{HR}	LiteTop^{HR} A	EPS ^{HR} 80 SE	geen	80	B	beperkt	20 kPa	24 kPa	2400 kg/m ²	0,031
Isolatieplaten 100 kPa 	PolyTop	PolyTop A	EPS 100 SE	geen	100	B	goed	20 kPa	30 kPa	3000 kg/m ²	0,036
	PolyTop^{HR}	PolyTop^{HR} A	EPS ^{HR} 100 SE	geen	100	B	goed	20 kPa	30 kPa	3000 kg/m ²	0,031
	PolyTop^{HR} Flex	PolyTop^{HR} A Flex	EPS ^{HR} 100 SE	mineraal gecoat glasvlies	100	B	goed	20 kPa	30 kPa	3000 kg/m ²	0,031
		RenoTop^{HR}	EPS ^{HR} 100 SE	geen	100	B	goed	20 kPa	30 kPa	3000 kg/m ²	0,031
	XireTop		Xire	geen	100	B	goed	20 kPa	30 kPa	3000/ kg/m ²	0,043
Isolatieplaten 150/80 kPa 	PowerTop	PowerTop A	EPS ^{HR} 80 SE / EPS 150 SE	geen	80/150	C	intensief	40 kPa	50 kPa	2400 kg/m ²	0,031/ 0,034
	PowerTop Eco30	PowerTop A Eco30	EPS ^{HR} 80 SE / EPS 150 SE (min. 30% gerecycled)	geen	80/150	C	intensief	40 kPa	50 kPa	2400 kg/m ²	0,031/ 0,034
	PowerTop Protect	PowerTop A Protect	EPS ^{HR} 80 SE / EPS 150 SE	120 gr. A2 glasvlies	80/150	C	intensief	40 kPa	50 kPa	2400 kg/m ²	0,031/ 0,034
Isolatieplaten 150 kPa 	OmniTop	OmniTop A	EPS 150 SE	geen	150	C	intensief	40 kPa	50 kPa	4500 kg/m ²	0,034
	OmniTop^{HR}	OmniTop^{HR} A	EPS ^{HR} 150 SE	geen	150	C	intensief	40 kPa	50 kPa	4500 kg/m ²	0,031
Isolatieplaten 200 kPa 	SuperTop	SuperTop A	EPS 200 SE	geen	200	C	intensief	50 kPa	60 kPa	6000 kg/m ²	0,033

Vlakke platen: 		Afschotplaten: 	T.b.v. afdichting			Bevestiging			Pagina
			2 laags bitumineus	PVC	EPDM, TPO, ECB etc.	Mechanisch	Geballast	Gekleefd****	
	LiteTop	LiteTop A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	LiteTop ^{HR}	LiteTop ^{HR} A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	PolyTop	PolyTop A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	PolyTop ^{HR}	PolyTop ^{HR} A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	PolyTop ^{HR} Flex	PolyTop ^{HR} A Flex	●	●	●	●	●	●	12 en 16
		RenoTop ^{HR}	●			●	●		18
	XireTop		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		19
	PowerTop	PowerTop A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	PowerTop Eco30	PowerTop A Eco30	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	PowerTop Protect	PowerTop A Protect	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		12 en 16
	OmniTop	OmniTop A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	OmniTop ^{HR}	OmniTop ^{HR} A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14
	SuperTop	SuperTop A	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹		10 en 14

¹ Afhankelijk van de voorschriften van het dakbedekkingssysteem een geschikte tussenlaag toepassen. *Conform NEN-EN 13163, lange duur druksterkte EPS 100 SE = max. 3000 kg/m² bij < 2% vervorming na 50 jaar. ** Conform BRL 1309, statisch getest. *** Belasting lange duur per drukverdeelplaat van min. 10x10 cm, bij 2% tot max. 3 mm vervorming. ****Afhankelijk van lijmtipe en dakbedekking. Geteste lijmen kunt u vinden in het CTG of kunt u aanvragen via onze verkoopmedewerkers.

Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Isolatie			
Toepasbaar als thermische isolatie voor brandveilige detailleringen bij door- en afvoeren en WBDBO-details bij woningen en utiliteitsgebouwen met vlakke en flauwhellende dakconstructies (tot 15°).	1000 mm	1200 mm	Gepatenteerde Xire®			
Randafwerking	Druksterkte in kPa	Lambda in W/mK	Brandklasse	Brandreactieklasse	Brandweerstand	Certificatie
Rechte kanten	100	0,043	D-s2, d0 op het kale materiaal	B-s1, d0 (End use)	WBDBO minimaal 30 min. (volgens NEN-EN 6069-1 rapport 2019-Efectis-R002332(-D))	Zie pagina 2

Leveringsprogramma

Dikte in mm	R _D -waarde*
50	1,15
60	1,35
70	1,60
80	1,85
90	2,05
100	2,30
105	2,40
130	3,00
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	5
Prijs per m ³	Op aanvraag

* R_D-waarde conform NTA 8800 (België conform EN 13163)

Overige info

Verpakking	Franco levering
Gebundeld in krimpfolie	Vanaf 15 m ³ (eventueel in combinatie met onze andere plat dak isolatie), gelost.